



PRODUCTOS
TP-Fix



25 kg.
PESO NETO

f **FIXER**

TP - Fix
RESINA TERMOESTABLE

Endurecimiento rápido para anclaje de tapas y rejillas al pavimento

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN • RAPIDEZ • ESTABILIDAD

- Extraer
- Limpiar
- Encofrar
- Verter B en A
- Mezclar
- Verter mezcla

PRECAUCIONES

MODO DE EMPLEO

- Abrir el bidó
- Homogeneizar la mezcla
- Aplicar la mezcla
- Aplicar la mezcla
- Mezclar en el sitio de aplicación
- Verter directamente la mezcla

CONSERVACIONE

- El residuo en su envase original

CUSTOM CODE:
3214 10 10
UN 2055 / UN 3106



TP-Fix

RESINA TERMOESTABLE

Es una resina bicomponente termoestable de endurecimiento rápido para fijación de elementos de fundición a la calzada (rejillas, tapas de alcantarilla, imbornales, etc...) con restablecimiento al tráfico pesado de inmediato. No precisa corte de tráfico.

Ficha técnica:

Características

Evita el hundimiento, agrietamiento y deterioro crónico de los elementos de fundición. Puede utilizarse en cualquier estación del año (lluvia, nieve, muy resistente a las heladas, abrasión y tratamiento con sal, ...), incluso con temperaturas inferiores a 0 °C y sobre soporte de hormigón húmedo. Puesta en obra rápida y sencilla. No se requiere ninguna herramienta para mezclar, ni agua, ni electricidad en la puesta en obra.

Alcanza una alta resistencia a compresión y flexión en un corto plazo de tiempo.

Conservación

Mantenga el producto almacenado entre +5°C y 25°C, máx. 12 meses.

Rendimiento

Resistencia mecánica (después de 1 hora):
COMPRESIÓN: 815 Kg/cm² - FLEXION: 360 Kg/cm²

Formatos de venta

Bote metálico de 25 kg
Bolsa 24 kg (componente A) + Bolsa 1 kg (componente B).
Palet 36 botes.

Tiempos orientativos de Secado

TEMPERATURA (°C)	30	25	20	15	10	5	0	-5	-10
TIEMPO (min)	5	8	10	15	20	25	30	35	45

Puesta en obra



Aplicación



Levantamiento de tapa

Encofrado

Aplicación TP-FIX

Acabado con asfalto