

# FICHA TÉCNICA

## JUNTA-FIX FRÍO



### IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

<b>Nombre del producto:</b>	<b>JUNTA-FIX FRÍO</b>
<b>Usos pertinentes:</b>	MÁSTICO BITUMINOSO EN CORDONES DE APLICACIÓN EN FRÍO
<b>Datos del proveedor:</b>	ASFALTO EN FRÍO, S.L. P.I. "LA MUNTANYA" Parcelas 44 y 45 46293-BENEIXIDA (VALENCIA). Tel: 962976630 administracion@fixer.es
<b>Teléfono de emergencia:</b>	91 562 04 20 Instituto Nacional de Toxicología.

### Descripción

**JUNTA-FIX FRÍO** es una masilla de sellado en frío formulada a partir de betún, plastificantes, cargas y elastómeros, presentado en forma de cordones de 50 cm. de longitud y diámetro 25 mm.

Permanece plástico durante tiempo indefinido, no produciéndose endurecimiento por no contener disolvente alguno; es flexible a baja temperatura, no fluye a temperaturas elevadas y presenta una gran adherencia a los bordes de la junta, admitiendo grandes movimientos de ésta sin desprenderse ni agrietarse.

### Campo de aplicación

- Juntas de dilatación en obras hidráulicas y edificios.
- Canales, acequias, presas, depósitos de agua no potable.
- Pistas de hormigón.
- Piscinas.
- Terrazas,
- Indicado para juntas horizontales y verticales.
- Sellado de juntas entre asfalto y hormigón.

### Modo de empleo

#### Preparación de la superficie:

La superficie debe estar limpia de polvo, libre de aceites, grasas y cualquier otro material extraño.

#### Aplicación:

Introducir el cordón en la junta a sellar haciendo fuerza con los dedos para evitar la formación de burbujas de aire.

La terminación se hace con espátula caliente o hierro de rejuntar. Puede aplicarse calor mediante soplete para su aplicación.

**JUNTA-FIX FRÍO** no varía su volumen tras la aplicación, puesto que no contiene productos volátiles.

Así pues, el sellado debe hacerse enrasado con los bordes de la junta.

### Datos técnicos

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	Valores
Temperatura de aplicación	20 °C mínimo
Penetración NLT 104-281/4-2 (x0,01 mm) (25 °C; 150 g; 5 s)	En 24 h (23 °C, 50% HR) ≥ 3 mm
Fluencia UNE 104-281/4-3 (mm)	< 5
Contenido de cenizas (%)	25 – 30%
Densidad a 15 °C (gr/cm <sup>3</sup> )	1,2 gr/cm <sup>3</sup>

## FICHA TÉCNICA

### JUNTA-FIX FRÍO



#### Presentación

JUNTA-FIX FRÍO se presenta en cajas de cartón conteniendo 70 unidades de 50 cm. y 25 mm Ø.

#### Condiciones de almacenamiento

Las cajas permanecerán resguardadas de la intemperie, deben almacenarse en lugar seco para evitar su degradación, y en sitio fresco para evitar el pegado de los cordones entre sí. En caso de almacenamiento prolongado, no deben apilarse más de 5 cajas una sobre otra.

#### Conservación

Mínimo un año en sus envases de origen, bien cerrados y no deteriorados.

La información y datos técnicos que aparecen en esa "Guía de productos" son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones habituales del producto. Los valores especificados pueden sufrir algunas variaciones en función de: condiciones de puesta en obra, tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Para cualquier aclaración o ampliación consulte a nuestro Departamento Técnico. Esta información sustituye a toda la emitida con anterioridad.